

3. 材質の優れたスギ品種

材質の優れたスギ品種

北九州育種区

●品種名 県藤津16号

成 長		通 直 性		材 質		増 殖	備 考
樹 高	胸高直径	幹	根 元	ヤング率		心材色	
3	3	5	5	5	E90	4	

事 業 名	精英樹選抜育種事業		
育 種 基 本 区	九州	育 種 区	北九州
検定林の所在場所	長崎	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場
「特性」 材質（ヤング率、心材色）、通直性に優れ、その他の形質も平均以上の値を示し、さし木造林用として優れた品種です。 「適応地域及び環境条件等」 北九州育種区のデータに限定されるので、その他の地域での造林に用いる場合には留意した方が良いでしょう。			
問い合わせ先	佐賀県林業試験場	TEL 0952(62)0054	FAX 0952(51)2013



材質の優れたスギ品種

北九州育種区

●品種名 県藤津25号

成 長		通 直 性		材 質		増 殖	備 考
樹 高	胸高直径	幹	根 元	ヤング率		心材色	発根性
3	3	4	4	5	E90	3	

事 業 名	精英樹選抜育種事業		
育 種 基 本 区	九州	育 種 区	北九州
検定林の所在場所	長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場
「特性」 材質（ヤング率）に特に優れ、機械的等級区分ではスギの一般的な値の最上級にランクされます。また、通直性も優れており、その他の形質も平均以上の値を示します。このように、さし木造林用として優れた品種です。 「適応地域及び環境条件等」 北九州育種区から南九州育種区の広い範囲で造林に適します。			
問い合わせ先	佐賀県林業試験場	TEL 0952(62)0054	FAX 0952(51)2013



材質の優れたスギ品種

北九州育種区

●品種名 県唐津7号

成 長		通 直 性		材 質		増 殖	備 考
樹 高	胸高直径	幹	根 元	ヤング率		心材色	少花粉品種
3	3	3	4	4	E70	5	
						発根性	
						3	

事 業 名	精英樹選抜育種事業		
育 種 基 本 区	九州	育 種 区	北九州
検定林の所在場所	長崎	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場
「特性」 通直性に優れ、材質（ヤング率、心材色）にも優れています。その他の形質も平均以上の値を示し、さし木造林用として優れた品種です。また、雄花着生量が特に少なく、花粉の少ない品種としても評価されているところから、都市近郊での造林にも適しています。 「適応地域及び環境条件等」 検定範囲が北九州に限定されているので、その他の地域の造林に用いる場合には留意した方が良いでしょう。			
問い合わせ先	佐賀県林業試験場	TEL 0952(62)0054	FAX 0952(51)2013



材質の優れたスギ品種

北九州育種区

●品種名 県白杵7号

成 長		通 直 性		材 質		増 殖	備 考
樹 高	胸高直径	幹	根 元	ヤング率		心材色	
3	3	4		4	E70	3	

事 業 名	精英樹選抜育種事業		
育 種 基 本 区	九州	育 種 区	北九州
検定林の所在場所	大分、熊本、宮崎	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場
「特性」 材質（ヤング率）、幹の通直性に優れ、その他の形質も平均以上の値を示し、さし木造林用として優れた品種です。 「適応地域及び環境条件等」 北九州育種区でのデータが無いので、この地域の造林に用いる場合には留意した方が良いでしょう。			
問い合わせ先	大分県農林水産研究センター林業試験場 TEL 0973(23)2146 FAX 0973(23)6769		



材質の優れたスギ品種

南九州育種区

●品種名 水俣署5号

成 長		通 直 性		材 質		増 殖	備 考
樹 高	胸高直径	幹	根 元	ヤング率		心材色	
4	3	4		5	E70	3	

事 業 名	精英樹選抜育種事業		
育 種 基 本 区	九州	育 種 区	南九州
検定林の所在場所	熊本	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場
「特性」 材質（ヤング率）に特に優れ、幹の通直性にも優れており、その他の形質も平均以上の値を示すので、さし木造林用として優れた品種です。 「適応地域及び環境条件等」 南九州育種区にデータが限定されているので、その他の地域の造林に用いる場合には留意した方が良いでしょう。			
問い合わせ先	林木育種センター九州育種場 TEL 096(242)3151 FAX 096(242)3150		



材質の優れたスギ品種

南九州育種区

● 品種名 県東白杵8号

成 長		通 直 性		材 質		増 殖	備 考
樹 高	胸高直径	幹	根 元	ヤング率		心材色	
4	4	4	3	4	E70	3	

事 業 名	精英樹選抜育種事業		
育 種 基 本 区	九州	育 種 区	南九州
検定林の所在場所	長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場
「特性」 幹の通直性に優れ、材質（ヤング率）も優れています。その他の形質も平均以上の値を示し、さし木造林用として優れた品種です。 「適応地域及び環境条件等」 北九州育種区から南九州育種区の広い範囲で造林に適します。			
問い合わせ先	宮崎県林業技術センター TEL 0982(66)2888 FAX 0982(66)2200		



材質の優れたスギ品種

南九州育種区

●品種名 日向署2号

成 長		通 直 性		材 質		増 殖	備 考
樹 高	胸高直径	幹	根 元	ヤング率		心材色	
4	4	4		5	E70	3	

事 業 名	精英樹選抜育種事業		
育 種 基 本 区	九州	育 種 区	九州
検定林の所在場所	熊本、宮崎	原種の保管場所	林木育種センター九州育種場
「特性」 材質（ヤング率）に特に優れ、通直性その他の性質も比較的優れており、さし木品種として優れた品種です。 「適応地域及び環境条件等」 中、南九州育種区での検定データに限定されるので、北九州地域での造林に用いる場合には留意した方が良いでしょう。			
問い合わせ先	林木育種センター九州育種場 TEL 096(242)3151 FAX 096(242)3150		



九州育種基本区
スギ推奨品種特性表
(平成17年度)

平成18年 3 月20日発行
平成19年11月20日第二刷発行

監修・発行	独立行政法人 森林総合研究所
編集	林木育種センター九州育種場 〒861-1102 熊本県合志市須屋2320-5 電 話 096-242-3151(代表) F A X 096-242-3150 http://ftbc.job.affrc.go.jp/ http://kyusyubo.job.affrc.go.jp/ E-mail ikusyu@nftbc.affrc.go.jp kyusyuikusyu@nftbc.affrc.go.jp
印刷	常磐総合印刷株式会社



独立行政法人
林木育種センター



古紙配合率100%再生紙を使用しています



環境にやさしい大豆油インキを使用しています

